



KARTA TECHNICZNA

GRUNT SiSi ŚRODEK GRUNTUJĄCY

- PRODUKOWANY NA BAZIE WYPEŁNIACZY MARMUROWYCH I KWARCOWYCH
- ZWIĘKSZA PRZYPĘCNOŚĆ I ELASTYCZNOŚĆ- PODBARWIANY POD KOLOR TYNKU
- WZMACNIA PODŁOŻE
- TWORZY PO NAŁOŻENIU CHROPOWATĄ POWIERZCHNIĘ
- PODKŁADOWY GRUNT POD TYNKI SILIKATOWE, SILIKATOWO-SILIKONOWE

PRZEZNACZENIE

Środek gruntujący „AKRO-GRUNT SI-SI” służy do przygotowania podłoża przed nakładaniem tynków.

ZASTOSOWANIE

„AKRO-GRUNT SI-SI” jest to środek gruntujący który służy do przygotowania podłoża przed nakładaniem cienkowarstwowych tynków elewacyjnych silikonowo-silikatowe, silikatowe. Jest uniwersalnym środkiem gruntującym na wszystkie rodzaje podłoży, jak i do systemu ociepleń budynków ASTEX-TERM.

WŁAŚCIWOŚCI

AKRO-GRUNT SI-SI jest uniwersalnym środkiem gruntującym, produktem wydajnym, bardzo wygodnym i łatwym w użyciu. Stosowanie AKRO-GRUNT SI-SI chroni, zwiększa przyczepność i ujednolica podłoże, zapobiega zbyt intensywnemu oddawaniu wody do podłoża ze świeżo nakładanych tynków. Powstała chropowata powierzchnia ułatwia pracę przy nakładaniu tynków. Stanowi czasową ochronę nieotynkowanej elewacji przed działaniem warunków atmosferycznych.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże powinno być odpowiednio mocne, równe, suche, oczyszczone z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, wosku, resztek farby kredowej, wapiennej olejnej i emulsyjnej. Większe nierówności podłoża zaleca się korygować stosując ZAPRAWĘ WYRÓWNUJĄCĄ np. STYRO-LUX Uniwersalny. Podłoże o znacznej wilgotności należy przed przystąpieniem do pracy dokładnie osuszyć. Nie wolno pracować w zmarzniętych podłożach.

PRZYGOTOWANIE GRUNTU

Środek gruntujący AKRO-GRUNT SI-SI dostarczany jest w postaci gotowego produktu. Po otwarciu opakowania jego zawartość należy przemieszać w celu wyrównania konsystencji. Nie można mieszać z innymi materiałami, rozcieńczać itp. Konsystencję masy można regulować niewielką ilością wody.

SPOSÓB UŻYCIA

Na przygotowane i wesezonowane podłoże (czas sezonowania podłoża zależy użytych materiałów) należy rozprowadzić dokładnie na całej powierzchni AKRO-GRUNT SI-SI. Nie należy układać masy w temperaturze poniżej +5°C. Po upływie ok. 24-48 godzin od momentu nałożenia masy na podłoże, można rozpocząć tynkowanie powierzchni. Należy zapewnić odpowiednie warunki wysychania (temp. Musi wynosić powyżej +10°C w okresie nie krótszym niż 24-48h).

WAŻNE INFORMACJE DODATKOWE

Wszystkie prace związane należy prowadzić z wymogami producenta dotyczącymi wykonywania prac. Niska temp. i wysoka wilgotność powietrza wydłuża czas wysychania tynku. Producent nie ma wpływu na niewłaściwe użycie materiału jego zastosowania do innych celów lub innych warunków niż opisane powyżej. Przedstawione wyżej informacje i zalecenia oparte są na naszej wiedzy, przeprowadzeniu badań i doświadczeniu, należy je jednak weryfikować w konkretnych zastosowaniach. Informacje zawarte w karcie nie mogą zastąpić fachowego przygotowania wykonawcy i nie zwalniają go ze stosowania się do zasad sztuki budowlanej i zasadami BHP. W przypadku wątpliwości należy samodzielnie wykonać próby zastosowania lub zasięgnąć porady producenta. Przed każdorazowym użyciem produktu należy dokonać próby. Nie wolno jej łączyć z innymi materiałami ani zagęszczać, dopuszczone jest rozcieńczenie z niewielką ilością wodą. Aby uniknąć różnic w odcieniach barw przy zastosowaniu kolorowych gruntów podkładowych, należy na jedną powierzchnię obiektu nakładać z tej samej partii (data produkcji). Ze względu na typ podłoża i panujące warunki atmosferyczne należy ustalić maksymalną powierzchnię do nakładania w jednym cyklu technologicznym (gruntowanie).

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Wyroby należy bezwzględnie przechowywać i przewozić w nieuszkodzonych opakowaniach i suchych pomieszczeniach na paletach. Chronić przed zamoczeniem, mrozem, nasłonecznieniem i w czasie składowania i transportu. Okres przechowywania wyrobu w warunkach zgodnych z podanymi zaleceniami wynosi do 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej drukiem cyfrowym na opakowaniu. Data produkcji, która jest umieszczona na opakowaniu jest jednocześnie datą wyprodukowania wyrobu. Wszelkie dostrzegalne bez specjalistycznych badań struktury wyrobu lub opakowania, w szczególności przebarwienia lub rozmazania grafiki opakowania, zmiany opakowania, naruszenia ciągłości opakowania, zmiany biologiczne w strukturze wyrobu, dające się rozpoznać w szczególności jako następstwa nieszczelności, mogą świadczyć o złych warunkach magazynowania lub transportu i nie gwarantują spełnienia deklarowanych właściwości użytkowych wyrobu według specyfikacji. Temperatura przechowywania od +5°C do +30°C.

OPAKOWANIE

Wiadra Plastikowe: 13 kg, 6,5 kg, 3 kg, 1,70 kg

DANE TECHNICZNE

GRUNT SiSi

ŚRODEK GRUNTUJĄCY PRODUKOWANY JEST NA BAZIE SPOIWA AKRYLOWEGO Z DODATKAMI WYPEŁNIACZY MARMUROWYCH I KWARCOWYCH ORAZ DODATKÓW USZLACHETNIAJĄCYCH.

Zużycie	Okolo 0,35-0,40 kg na 1m ²
Gęstość	1,5 g/cm ³
Temperatura stosowania powietrza, podłoża, materiałów	Od +5°C do +25°C
Czas schnięcia	Okolo 24 h w zależności od warunków atmosferycznych
Zastosowanie	Wewnątrz i na zewnątrz budynków

WYMAGANIA TECHNICZNE

GRUNT SiSi spełnia wymagania według Europejskiej Oceny Technicznej ETA 17/0726

DATA AKTUALIZACJI

13.11.2019